

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 199 335 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
24.04.2002 Patentblatt 2002/17

(51) Int Cl.7: **C09C 1/30, C09C 3/12,
C09D 7/12, C09D 175/04,
C08K 9/06**

(21) Anmeldenummer: **00122954.1**

(22) Anmeldetag: **21.10.2000**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder:
• Meyer, Jürgen, Dr.
63811 Stockstadt (DE)
• Ettlinger, Manfred, Dr.
63791 Karlstein (DE)
• Frahn, Stephanie, Dr.
63808 Halbach (DE)
• Kerner, Dieter, Dr.
63450 Hanau (DE)

(71) Anmelder: **Degussa AG
40474 Düsseldorf (DE)**

(54) Funktionalisierte Kieselsäuren

(57) Funktionalisierte Kieselsäuren mit 3-Methacryloxypropylsilyl- und/oder Glycidyl-oxypropylsilyl-Gruppen an der Oberfläche werden hergestellt, indem man die Kieselsäuren mit dem Silan vermischt und tempert.

Die Kieselsäuren werden zum Beispiel in lösemitteihaltigen Lacken eingesetzt.

EP 1 199 335 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft funktionalisierte Kieselsäuren, ein Verfahren zu ihrer Herstellung sowie ihre Verwendung.

[0002] Es ist bekannt, flammenhydrolytisch gewonnenes Siliziumdioxid mit einer Oberfläche von 40 bis 200 m²/g mit 3-Methacryloxypropyltrimethoxysilan umzusetzen. Das erhaltene Siliziumdioxid wird anschliessend mit einer weiteren Hülle aus (Meth)acrylatpolymeren beschichtet und anschliessend in Dentalmassen eingesetzt (EP 0 142 784 A1).

[0003] Gegenstand der Erfindung sind funktionalisierte Kieselsäuren, gekennzeichnet durch auf der Oberfläche fixierte funktionelle Gruppen, wobei die Gruppen 3-Methacryloxypropylsilyl und/oder Glycidylloxypropylsilyl sind.

[0004] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemässen funktionalisierten Kieselsäuren, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass man eine Kieselsäure in einem geeigneten Mischgefäß unter intensivem Mischen, gegebenenfalls zunächst mit Wasser oder verdünnter Säure und anschliessend mit einem Oberflächenmodifizierungsreagens oder einem Gemisch aus mehreren Oberflächenmodifizierungsreagentien besprüht, gegebenenfalls 15 bis 30 Minuten nachmischt und bei einer Temperatur von 100 bis 400 °C über einen Zeitraum von 1 bis 6 h tempert.

[0005] Als Kieselsäure kann bevorzugt eine pyrogen auf dem Wege der Flammenhydrolyse von SiCl₄ hergestellte Kieselsäure eingesetzt werden. Derartige pyrogene Kieselsäuren sind bekannt aus Ullmanns Enzyklopädie der technischen Chemie, 4. Auflage, Band 21, Seite 464 (1982).

[0006] In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung kann eine pyrogene Kieselsäure mit einer Oberfläche von ca. 200 m²/g eingesetzt werden (Aerosil 200).

[0007] Als Oberflächenmodifizierungsreagens kann man monomere Substanzen wie 3-Methacryloxypropyltrialkoxysilan und/oder Glycidylloxypropyltrialkoxysilan einsetzen, wobei Alkoxy gleich Methoxy-, Ethoxy- und/oder Propoxy- sein kann.

[0008] Die Menge an Silan kann in Bezug auf die Kieselsäure so dosiert werden, dass kein oder nur ein kleiner Überschuss entsteht. Gegebenenfalls kann der Überschuss an Silan bei der Temperung wieder entfernt werden.

[0009] Die erfindungsgemässe Kieselsäure kann in lösemittelhaltigen Lacken, zum Beispiel 2-Komponenten-Polyurethan-Lacken, eingesetzt werden.

[0010] Die erfindungsgemässen funktionalisierten Kieselsäuren weisen den folgenden Vorteil auf:

Bei der Verwendung in lösemittelhaltigen Lacken, wie zum Beispiel 2-Komponenten-Polyurethan-Lacken, wird die Kratzfestigkeit der Lackoberfläche erhöht.

[0011] Erfindungsgemäss können als Kieselsäure zur Silanisierung die pyrogen hergestellten Kieselsäuren gemäss Tabelle 1 eingesetzt werden.

Tabelle 1

Physikalisch Chemische Daten von AEROSIL							
Prüfmethode		AEROSIL 90	AEROSIL 130	AEROSIL 150	AEROSIL 200	AEROSIL 300	AEROSIL 380
Verhalten gegenüber Wasser							
Aussehen							
Oberfläche nach BET ¹⁾	m ² /g	90±15	130±25	150±15	200±25	300±30	380±30
Mittlere Größe der Primärteilchen	nm	20	16	14	12	7	5
Stampfdichte ca. -Wert ²⁾ verdichtete Ware (Zusatz "V") VV-Ware (Zusatz "VV") ¹²⁾	g/l	80	50	50	50	50	50
	g/l	120	120	120	120	120	120
	g/l g/l			50/75	50/75 120	50/75 120	
Trocknungsverlust ³⁾ (2 Stunden bei 105 °C) bei Verlassen d. Lieferwerkes	%	<1,0	<1,5	<0,5 ⁹⁾	<1,5	<1,5	<1,5

1) In Anlehnung an DIN 66131

2) In Anlehnung an DIN ISO 787/XI, JIS K 5101/16 (nicht gesiebt)

3) In Anlehnung an DIN ISO 787/II, ASTM D 280, JIS K 5101/21

4) In Anlehnung an DIN 55921, ASTM D 1208, JIS K 5101/23

9) spezielle vor Feuchtigkeit schützende Verpackung

12) VV-Ware wird zur Zeit ausschließlich vom Werk Rheinfelden geliefert

Tabelle 1 (fortgesetzt)

Physikalisch Chemische Daten von AEROSIL							
Prüfmethode		AEROSIL 90	AEROSIL 130	AEROSIL 150	AEROSIL 200	AEROSIL 300	AEROSIL 380
Verhalten gegenüber Wasser							
Aussehen							
Glühverlust ⁴⁾ 7)	%	<1	<1	<1	<1	<2	<2
(2 Stunden bei 1000°C)							
pH-Wert ⁵⁾		3,7-4,7	3,7-4,7	3,7-4,7	3,7-4,7	3,7-4,7	3,7-4,7
SiO ₂ ⁶⁾	%	>99,8	>99,8	>99,8	>99,8	>99,8	>99,8
Al ₂ O ₃ ⁶⁾	%	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Fe ₂ O ₃ ⁶⁾	%	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003
TiO ₂ ⁶⁾	%	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
HCl ⁸⁾ 10)	%	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025
Siebrückstand ⁸⁾ (nach Mocker, 45 µm)	%	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Gebindegröße (netto) ¹¹⁾	kg	10	10	10	10	10	10

4) In Anlehnung an DIN 55921, ASTM D 1208, JIS K 5101/23

5) In Anlehnung an DIN ISO 787/IX, ASTM D 1208, JIS K 5101/24

6) In Anlehnung an DIN ISO 787/XVIII, JIS K 5101/20

7) bezogen auf die 2 Stunden bei 105 °C getrocknete Substanz

8) bezogen auf die 2 Stunden bei 1000 °C gegläute Substanz

10) HCl-Gehalt ist Bestandteil des Glühverlustes

11) V-Ware wird in Säcken zu 20 kg geliefert

Beispiel 1:

[0012] AEROSIL 200 wird mit 4 Teilen Wasser und 18 Teilen 3-Methacryloxypropyl-trimethoxysilan (zum Beispiel DYNASILAN MEMO) gemischt und bei 140 °C unter Schutzgas getempert. Die erhaltene Kieselsäure hat folgende Eigenschaften:

BET [m ² /g]	138
Stampfdichte [g/l]	52
pH-Wert	4,6
C-Gehalt	5,7
Trocknungsverlust [%]	0,8
Glühverlust [%]	9,7
DBP-Zahl [%]	228

Beispiel 2:

[0013] AEROSIL 200 wird mit 3 Teilen Wasser und 16 Teilen 3-Glycidyoxypropyl-trimethoxysilan (zum Beispiel DYNASILAN GLYMO) gemischt und bei 140 °C unter Schutzgas getempert. Die erhaltene Kieselsäure hat folgende Eigenschaften:

BET [m ² /g]	165
Stampfdichte [g/l]	53
pH-Wert	4,9
C-Gehalt	5,5
Trocknungsverlust [%]	1,5
Glühverlust [%]	8,7
DBP-Zahl [%]	242

Versuch 1:

[0014] Für die Untersuchung der Verbesserung der Kratzfestigkeit ist ein konventioneller 2-Komponenten-Polyurethan-Lack verwendet worden. Die Rezeptur für den Lack sowie die Herstellung einschließlich der Applikation sind im Folgenden zusammengefasst:

Rezeptur:

[0015]

		Gew. Teile
Reibgut	Setalux C 1152, XX - 51,50 %ig (Akzo Nobel)	53,3
	Butylacetat 98 %ig	6,7
	Xylol	6,7
	AEROSIL (Kieselsäure gemäss Beispiel 1)	5,0
Σ		71,7
Auflackung:	Setalux C 1152, XX - 51,50 %ig (Akzo Nobel)	1,1
	Xylol	12,2
	Ethoxypropylacetat	1,5
	Butylglykolacetat	1,5
Härter:	Desmodur N 75 (Bayer)	17,0
Σ		105,0

Bindemittelkonzentration:	40 %
AEROSIL berechnet auf Reibgut (FK):	18,8 %
AEROSIL berechnet auf Lack (Gesamt):	5 %
AEROSIL berechnet auf Lack (FK):	12,5 %

[0016] Herstellung und Applikation der Lacke

[0017] Das Setalux wird mit den Lösemitteln vermischt. Anschliessend wird zur Vordispersierung das AEROSIL mit dem Dissolver (Scheibe Ø 45 mm) in dieses Gemisch eingearbeitet und 5 min bei 2000 Upm vordispersiert. Die Mischung wird in einer Labor-Perlmühle 30 min bei 2500 Upm und 60 % Pumpleistung unter Verwendung von Glasperlen (Ø ca. 1 mm) dispergiert. Die Dispersiergüte wird mit einem Grindometer, 25 µm, nach DIN ISO 1524 überprüft. Er muss kleiner 10 µm sein.

[0018] Die Aufdeckung des Reibgutes erfolgt gemäss der Rezeptur, wobei die Komponenten mit einem Flügelrührer bei 2000 Upm vermischt werden. Auf die gleiche Weise wird der Härter untergerührt.

[0019] Nach Einstellung der Lacke auf Spritzviskosität nach DIN 53411 werden die Lacke mittels Spritzapplikation auf schwarz lackierte Bleche, zum Beispiel DT 36 (Fa. Q-Panel), appliziert (Schichtdicke etwa 40-50 µm). Nach dem Spritzen werden die Bleche 24 h bei Raumtemperatur und anschliessend 2 h in einem Trockenofen bei 70 °C getrocknet.

Kratzversuche:

[0020] Mit Hilfe einer Scheuer- und

Washbeständigkeitsprüfmaschine (Fa. Erichsen, Bürste mit Schweineborsten) werden die Bleche mit einer Quarz/Wasser Aufschlämmung (100 g Wasser + 1 g Marlon A 350, 0,25 %ig + 5 g Millicarb BG) gescheuert. Der Glanz vor und 10 min nach dem Scheuern wird mit einem Reflektometer (20 ° Einstrahlwinkel) bestimmt.

Tabelle 2

Zusammenfassung der lacktechnisch relevanten Eigenschaften der flüssigen Lacke sowie der applizierten und getrockneten Filme:			
	AEROSIL 200	Kieselsäure/ (Beispiel 1)	Referenz
Grindometerwert [µm]	<10	<10	-
Viskosität (Reibgut) [mPas]		1000	180
6 upm	534		
60 upm	464	600	143
Viskosität (Lack + Härter) [mPas]			
6 Upm	166	180	75
60 Upm	141	147	62
Verdünnung (Einstellung auf 20 s DIN 4 mm) [%]	11,5	8,5	1,7
Kratzfestigkeit			
20 °-Reflektometerwert vor Kratzen	90,9	87,6	91,3
40 Hübe mit Sikron F 500	66,4	73,0	50,7
20 °-Reflektometerwert Restglanz [%]	73,0	83,3	55,5
100 Hübe mit Millicarb BG	79,2	80,5	68,4
20 °-Reflektometerwert Restglanz [%]	87,1	91,9	74,9

Patentansprüche

1. Funktionalisierte Kieselensäuren, **gekennzeichnet durch** auf der Oberfläche fixierte funktionelle Gruppen, wobei die Gruppen 3-Methacryloxypropylsilyl und/oder Glycidyl-oxypropylsilyl sind.
2. Verfahren zur Herstellung der funktionalisierten Kieselensäuren gemäss Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** man eine Kieselensäure in einem geeigneten Mischgefäß unter intensivem Mischen, gegebenenfalls zunächst mit Wasser oder verdünnter Säure und anschliessend mit einem Oberflächenmodifizierungsreagens oder einem Gemisch aus mehreren Oberflächenmodifizierungsreagentien besprüht, gegebenenfalls 15 bis 30 Minuten nachmischst und bei einer Temperatur von 100 bis 400 °C über einen Zeitraum von 1 bis 6 h tempert.
3. Verwendung der funktionalisierten Kieselensäuren gemäss Anspruch 1 in Lacken.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 00 12 2954

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
D, X	EP 0 808 880 A (DEGUSSA) 26. November 1997 (1997-11-26) * das ganze Dokument *	1-3	C09C1/30 C09C3/12 C09D7/12 C09D175/04 C08K9/06
X	EP 0 896 029 A (WACKER CHEMIE GMBH) 10. Februar 1999 (1999-02-10) * Absatz '0026! - Absatz '0027! * * Absatz '0050! - Absatz '0052! * * Absatz '0033!; Anspruch 10 *	1-3	
X	DE 195 11 627 A (NIPPON ARC CO LTD) 12. Oktober 1995 (1995-10-12) * Seite 2, Zeile 43 - Zeile 45 * * Seite 3, Zeile 24 - Zeile 60 * * Seite 4, Zeile 33 - Zeile 38 * * Seite 7, Zeile 35 - Zeile 41 *	1-3	
X	DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; MATSUMURA, KAZUYUKI ET AL: "Surface treatment of silica" retrieved from STN Database accession no. 123:289764 XP002165082 * Zusammenfassung * & JP 07 126549 A (SHINETSU CHEM IND CO, JAPAN) 16. Mai 1995 (1995-05-16)	1	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7) C09C C09D C08K
X	EP 0 466 958 A (DEGUSSA) 22. Januar 1992 (1992-01-22) * Zusammenfassung; Anspruch 5 * * Seite 7, Zeile 40 - Seite 9, Zeile 7 *	2	
-/-			
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 19. April 2001	Prüfer Siebel, E
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung eingeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenrecherche	

EPD FORM 1003 (04/96) (FR/EN)



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 00 12 2954

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	WO 90 02779 A (NAINTSCH MINERALWERKE) 22. März 1990 (1990-03-22) * Seite 3, Zeile 8 - Zeile 25; Ansprüche 1,5 * * Seite 4, Zeile 13 - Zeile 25 * -----	1-3	
X	L.N. LEWIS, D. KATSAMBERIS: "UV-curable abrasion-resistant and weatherable coatings with improved adhesion" J. APPL. POLYM. SCI., Bd. 42, Nr. 6, 1991, Seiten 1551-1556, XP002165547 * das ganze Dokument * -----	1-3	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschließdatum der Recherche 19. April 2001	Prüfer Siebel, E
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: nachschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur</p> <p>T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument §: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 (3.12.97) (Fr.42.5)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 12 2954

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

19-04-2001

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0808880 A	26-11-1997	DE 19616781 A	06-11-1997
		CA 2203726 A	26-10-1997
		CN 1167729 A	17-12-1997
		JP 10087317 A	07-04-1998
		KR 260325 B	01-07-2000
		US 5959005 A	28-09-1999
EP 0896029 A	10-02-1999	DE 19733157 A	04-02-1999
		DE 59800164 D	06-07-2000
		US 6197863 B	06-03-2001
DE 19511627 A	12-10-1995	CN 1113509 A, B	20-12-1995
		FR 2718457 A	13-10-1995
		JP 7325201 A	12-12-1995
		US 5654090 A	05-08-1997
		US 5858077 A	12-01-1999
JP 7126549 A	16-05-1995	JP 2820873 B	05-11-1998
EP 0466958 A	22-01-1992	AT 76886 T	15-06-1992
		DE 4109447 A	23-01-1992
		DE 59000148 D	09-07-1992
		DK 466958 T	20-07-1992
		ES 2033153 T	01-03-1993
		GR 3004801 T	28-04-1993
		US 5429873 A	04-07-1995
WO 9002779 A	22-03-1990	AT 387970 B	10-04-1989
		EP 0387251 A	19-09-1990

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82